

BADANIA CZYSTOŚCI ELEMENTÓW UKŁADU TŁOKOWO - CYLINDROWEGO

Gruszka J.

MAHLE POLSKA Sp z o.o., 63-700 KROTOSZYN, ul. Mahle 6 / PWSZ Instytut Politechniczny w KALISZU

Artykuł stanowi syntezę wyników w zakresie wymagań czystości w stosunku do elementów układu tłokowo-cylindrowego, doboru metodyki badań w zakresie przeprowadzenia procesu ekstrakcji oraz analiz cząstek metodą grawimetrii i mikroskopii (optycznej i elektronicznej). Uzyskane wyniki z badań pozwoliły określić dla poszczególnych elementów układu masę zanieczyszczeń oraz wielkości i ilości cząstek twardych i miękkich.


POJĘCIA

- Czystość** określa stan powierzchni wyrobu charakteryzujący się brakiem zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych
- Zanieczyszczenie** może być wytworzone w procesie produkcji, w eksploatacji w wyniku procesów zużycia (odrywające się cząstki materiału) lub w procesie spalania (sadza) względnie wprowadzone do układu w czasie serwisowania
- Cząstka** określa materiał stały usuwalny w specyficznych warunkach i posiadający kohezję/spójność mechaniczną z powierzchnią

WYMAGANIA

Dla elementów układu TPC dominują wymagania w zakresie dopuszczalnej masy zanieczyszczeń oraz/lub wielkości i ilości cząstek twardych i miękkich

Źródła i skutki zanieczyszczeń w silniku spalinowym



Warunki ekstrakcji


- Ciecz kontrolna, G 60 Spezial wodny środek do odtłuszczenia
- Temperatura otoczenia w zakresie $22 \pm 2^\circ$
- Spryskiwanie powierzchni badanej, lanca natryskowa $\varnothing 1-2,5$ mm
- Ciśnienie cieczy 2 bar przy kącie natrysku $> 20^\circ$
- Ilość cieczy kontrolnej dla oceny tła 6 L, w procesie 1-10 L
- Wielkość filtra 1,2 - 5,0 μm .



METODOLOGIA BADAŃ

WYNIKI BADAŃ



Diagram procedury walidacyjnej ustalającej warunki ekstrakcji poprzez pomiary zanikające



Zestawienie wyników badań

	TŁO URZĄDZENIA	TULEJE	TŁOKI	PIERŚCIEŃ	SWORZNIĘ
MASA ZANIECZYSZCZEŃ [mg]	0,24 – 0,79	0,89 – 4,68	0,66 – 4,36	0,6 – 6,7	0,5 – 1,61
WIELKOŚĆ MAKSYMALNYCH CZĄSTEK METALICZNYCH [μm]	55 – 379	155 – 1036	122 – 497	126 – 979	129 – 782
WIELKOŚĆ MAKSYMALNYCH CZĄSTEK NIEMETALICZNYCH [μm]	91 – 392	134 – 1579	138 – 571	151 – 1664	171 – 1271
KOD		Min 3/1/11 Max 7/4/14			

Mikroskopowy obraz zanieczyszczeń




PODSUMOWANIE

- Główną część zabrudzeń badanych elementów układu TPC stanowią włókna organiczne typu nitki (cząstki niemetaliczne), które pod mikroskopem wyglądają jak wełna drzewna.
- Bardzo mały jest udział cząstek metalicznych typu twardego, którego źródłem może być na przykład żeliwo (materiał konstrukcyjny tulei cylindrowych lub pierścieni tłokowych).
- Nie stwierdzono udziału cząstek bardzo twardego typu korund, którego źródłem pochodzenia mogą być na przykład osetki ściernic z procesu gładzenia tulei cylindrowy.
- Uzyskane wyniki z badań grawimetrycznych i mikroskopowych potwierdziły, że istnieje problem czystości poszczególnych elementów układu TPC, który jest ściśle związany z procesem ich produkcji.
- Proces zarządzania czystością musi obejmować nie tylko specyfikacje czystości ale również metodykę badań, sprzęt kontrolno pomiarowy i przygotowanie personelu do badań.

Mikroskopowy obraz filtra po procesie ekstrakcji



Zestawienie wyników badań tła



Pomiar masy



Określenie wielkości i ilości cząstek

Analiza mikroskopowa

System JOMESA



Mikroskop elektroniczny

